

Technische fiche

De terrassen ootouch composiet iDeckKing® bestaan uit 60 % zaagsel, 30 % gerecycleerd hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) en ± 10 % additieven (anti-UV-middelen, antioxidanten, bindmiddelen en verharder, stabilisator, kleurstof). De componenten worden onder hoge druk gemengd, wat zeer dichte, onverrotbare en duurzame planken geeft. De kwaliteit van onze producten laat ons toe een garantie tot 10 jaar te bieden op voorwaarde dat de plaatsing volgens onze instructies gebeurt, met naleving van de landregels, met gebruik van onze accessoires (clips, kepers...), en met inachtneming van onze reinigings- en onderhoudsaanbevelingen.




Old Brown



Light Grey



Sand



Aluminium keper A en B

Aluminium keper A en B

Réf. : IDCL140203 / IDCF140203

Afmetingen: 20x60x2030 mm — 448 stuks per pallet

Afwerkprofielen — Old Brown (réf. DPRFINOB), Light Grey / Sand (réf. DPRFINLG)

Afmetingen: 20x53/47x2200 mm — 300 stuks per pallet

Referentie	Kleur	Afmetingen (mm)	Zijden	Plaatsing	Palletinhoud
D20CIOB137	Old Brown	20x137x2200	1 verweerd-houtaspect	Clic	144 planken / 43,4 m²
D20CILG137	Light Grey	20x137x2200	1 houtaspect	Clic	144 planken / 43,4 m²
D20CISA137	Sand	20x137x2200	1 glad	Clic	144 planken / 43,4 m²

Opslag, installatie en onderhoud (volgens norm DTU 51.4 of lokale norm)

- De planken moeten horizontaal worden opgeslagen.
- Een correct gedimensioneerde onderstructuur (poten, kepers...) wordt volgens de geldende normen geïnstalleerd.
- Een natuurlijke ventilatie van de structuur moet worden voorzien (>1 % van het oppervlak).
- Aangezien de hoofdcomponent natuurlijk is, zijn lichte kleurverschillen tussen de loten mogelijk. Meng de planken goed vóór de plaatsing.
- Onze planken, kepers en accessoires (poten, clips) zijn gegarandeerd. Wij garanderen het gebruik van andere accessoires of andere bevestigingsmaterialen (kepers, latten...) niet.
- Het gebruik van de aluminium iDeckKing-kepers is onmisbaar.
- Het onderhoud gebeurt minstens 1 keer per jaar.
- De plaatsings- en onderhoudshandleidingen zijn beschikbaar op onze website — Plaatsing & onderhoud: www.ootouch.be/fr/conseils

Technische kenmerken

- Brinell-hardheid: ±52 N/mm² gegroefde zijde ±86,7 N/mm² gladde zijde (TFI 42135-04)
- Dichtheid: ±1340 kg/m³
- Vochtgehalte: 2,6 % (28d onderdompeling bij 20 °C)
- Brandnorm: DFL-S1 EN13893 - TFI 421335-05 - EN13501-1:2010
- Thermische weerstand: Ontvlambaarheid, normen ISO11925-2:2010
- Weerstand tegen statische buiging: 23,4 N/mm²
- Dimensionale stabiliteit: breedte max 0,3 % · lengte max 0,2 % · dikte max 2 % (28d onderdompeling bij 20 °C)
- Slipweerstand: klasse DS. Wrijvingscoëfficiënt μ : 0,31 in de lengte en 0,40 in de breedte (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Garantie: 10 jaar onder voorwaarden (zie onze website)

