REF: F14BMCCH190 / F14BMOCH190
F14BMCG190 / F14BMCCA190
F14BMCC190 / F14BMOC190

BambooTouch® by ootouch

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD®/ **Multipli** [4 coloris]

I nostri pavimenti della gamma Intemporel Bamwood® sono realizzati con lamelle di bambù assemblate ad altissima pressione, che conferiscono loro un aspetto nobile ed elegante. I listelli sono rifiniti in fabbrica, con una vernice UV opaca oppure con un olio Woca® anch'esso opaco. Oltre a essere bello, l'Intemporel Bamwood® è eccezionalmente duro e resistente (usura, punzonatura...). Sono disponibili diversi tipi di posa per ogni utilizzo. La maggior parte è utilizzabile in ambienti umidi e con riscaldamento a pavimento. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che la posa sia eseguita nel rispetto delle norme vigenti nel paese (e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione).

Incollato	Flottante	Riscald. pavimento	Bagno*
SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

CHAMPAGNE
GOLD
CAMEL
CARAMEL


Caramel

DATI GENERALI SULLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

Finitura: Verniciato o oliato
Dimensioni: 14/3 x 190 x 1850mm
Strato d'usura: +/- 3mm
Sottostrato: No
Struttura: Multistrato
Smusso: GO2
Incastro*: Scanalatura / Linguetta
Contenuto scatola: 2,11m² / 21 kg

DATI TECNICI

Durezza Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Coefficiente di contrazione: 0,14% per % di variazione di umidità
Tasso di umidità: 10% a 20°C e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
Densità: ± 1.050 kg/m³
Classe al fuoco: CFL-S1 o BFL-S1 se incollato
Emissioni di formaldeide: E0, <0,008mg/m²h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
Tasso di PCP: al di sotto del limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
VOC Free: al di sotto del limite di rilevamento (EN15052 CTIB 5229/2)
Conducibilità termica: λ=±0,24W/mK

STOCCAGGIO, REQUISITI DI POSA E MANUTENZIONE (norma DTU 51.2 o norma locale e secondo il tipo di posa)

- I listelli devono essere immagazzinati in piano a una temperatura di 15-25° e un'umidità relativa del 45-65%.
- Il parquet richiede un'acclimatazione e va lasciato 48 h nel suo imballaggio nel luogo di posa.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di tinta, tonalità, venatura o brillantezza sono normali. Mescolate bene i listelli dei diversi pacchi prima della posa. Ogni parquet posato sarà considerato accettato.
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e regolare. Attenersi alle norme vigenti riguardo a umidità, regolarità e carico ammissibile. L'umidità residua non deve superare il 2,7%.
- Prevedere uno spazio di dilatazione di +/- 1 cm tutt'intorno al pavimento e agli ostacoli.
- Prevedere un giunto di frazionamento ogni 8-10 m.
- Sulle finiture oliate possono comparire fessurazioni e fibre sollevate. Questo fenomeno è naturale e non dà luogo a richiesta di garanzia. Una leggera carteggiatura seguita da oliatura lo attenuerà.
- L'olio Blanchon® non è compatibile con i nostri parquet oliati.
- Le istruzioni di posa, pulizia e manutenzione sono disponibili (consultate il nostro sito ootouch.be)

* La posa su riscaldamento a pavimento deve essere incollata. Una posa flottante crea uno strato d'aria isolante che riduce leggermente la resa del riscaldamento a pavimento.
La posa in bagno deve essere incollata (tranne la gamma Ecootouch). La sigillatura dei perimetri dovrà essere molto accurata.
In caso di posa flottante, le scanalature e le linguette dovranno essere incollate, con posa di una barriera al vapore.

GARANZIA: fino a 30 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**