REF: F15HCC130

BambooTouch® by ootouch

CLASSIC STYLE / **Horizontaal Massief** [Caramel]

Onze parketten uit het assortiment « Horizontaal » zijn vervaardigd uit horizontaal samengestelde bamboelatten, wat zorgt voor een natuurlijke en zen-uitstraling. De planken zijn in de fabriek afgewerkt met een matte UV-lak. De meeste zijn geschikt voor vochtige ruimtes en vloerverwarming. Dankzij de kwaliteit van onze producten bieden wij tot **30 jaar garantie**, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt volgens de geldende normen van het land (en volgens onze onderhoudsaanbevelingen).

Verlijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Vloerverwarming*	Plaatsing badkamer*
JA	NEE	JA	JA



ALGEMENE GEGEVENS OVER DE PRODUCTSTRUCTUUR

Afwerking: Vernis
Afmetingen: 10 x 96 x 980 mm
Toplaag: +/- 4 mm
Ondervloer: Nee
Structuur: 2-laags bamboe
Vellingkant: GO2
Verbinding: Groef / Tand
Inhoud doos: 3,39 m²/ 24 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Brinell-hardheid: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
Krimpcoëfficiënt: 0,14% per % vochtigheidsverandering
Vochtgehalte: 10% bij 20° en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid
Dichtheid: ± 740 kg/m³
Brandnorm: CFL-S1
Formaldehyde-emissie: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2) E1
PCP-gehalte: onder detectielimiet (CTIB 5229/1)
VOC Free: onder detectielimiet (CTIB 5229/2)
Warmtegeleiding: λ=±0,24W/mK

OPSLAG, PLAATSINGSVOORWAARDEN EN ONDERHOUD (DTU 51.2 of lokale norm of locale norm en volgens type plaatsing)

- De planken moeten vlak opgeslagen worden bij een temperatuur van 15 tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%.
- Het parket moet acclimatiseren en 48 uur in de verpakking blijven op de plaats van installatie.
- Bamboe is een natuurproduct. Variaties in kleur, tint, nerf of glans zijn normaal.
- Meng de planken uit verschillende pakken goed vóór plaatsing. Een geplaatst parket is een aanvaard parket.
- De chape moet droog, proper en egaal zijn. Volg de geldende normen met betrekking tot vochtgehalte, vlakheid en toegestane belasting. •
- Het restvocht mag niet hoger zijn dan 2,7%.
- Voorzie een uitzettingsvoeg van +/- 1 cm rondom de vloer en obstakels.
- Voorzie een dilatatievoeg om de 8 à 10 m.
- De plaatsingstips, onderhouds- en reinigingsvoorschriften zijn beschikbaar op ootouch.eu

* Bij vloerverwarming moet verlijmd geplaatst worden. Een zwevende plaatsing vormt een isolerende luchtlaag die het rendement van de vloerverwarming lichtjes kan beïnvloeden.
In de badkamer moet verlijmd geplaatst worden. (uitgezonderd EcooTouch collectie). De afdichting van de randen moet zeer zorgvuldig uitgevoerd worden.
Bij een zwevende plaatsing moet de groef- en tandverbinding verlijmd worden en moet een dampscherm geplaatst worden.

GARANTIE: tot 30 jaar onder voorwaarden – Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**