

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD® / Massif [4 coloris]

Nos parquets de la gamme Intemporel Bamwood® sont fabriqués à partir de lamelles de bambous assemblées sous très haute pression, lui donnant un aspect **noble et élégant**. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca® d'aspect mat également. Au-delà d'être beau, l'Intemporel Bamwood® est **exceptionnellement dur et résistant** (usure, poinçonnement...). **Plusieurs types de poses existent pour tous les usages**. La plupart sont utilisables en pièce d'eau ainsi que pour le chauffage par le sol. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une **garantie jusqu'à 30 ans** à condition que la pose soit faite en respectant les normes en vigueur du pays (ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien).

Pose collée		CHAMPAGNE
OUI		
Pose flottante		GOLD
OUI¹		
Pose sol chauffant²		CAMEL
OUI		
Pose SdB²		CARAMEL
OUI		



DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA STRUCTURE DU PRODUIT

Finition: Vernis ou huilé
Dimensions: 10 x 130 x 915mm
Couche d'usure: +/- 4mm
Sous-couche: Non
Structure: Massif
Chanfrein: GO2
Emboîtement: Rainure / Languette
Contenance boîte: 1,9m² / 19,5 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Dureté Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Coefficient de contraction: 0,14% par % de variation d'humidité
Taux d'humidité: 10% à 20°C et 65% d'humidité relative
8% à 20°C et 50% d'humidité relative
Densité: ± 1.050 kg/m³
Norme incendie: CFL-S1 ou BFL-S1 si pose collée
Emissions formaldéhydes: E0, <0,008mg/m³h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
Taux de PCP: sous la limite de détection (CTIB 5229/2)
VOC Free: sous la limite de détection (EN15052 CTIB 5229/2)
Conductivité thermique: λ=±0,24W/mK

STOCKAGE, IMPÉRATIFS DE POSE ET ENTRETIEN (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées à plat à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de teinte, de tanalité, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +/- 1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Des gerces et relevés de fibres sont possibles sur les finitions huilées. Ce phénomène est naturel et ne donne pas lieu à un appel à la garantie. Un égrenage ou léger ponçage puis huilage les atténuera.
- L'huile Blanchon® n'est pas compatible avec nos parquets huilés.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles (voir notre site ootouch.be)

¹ La pose flottante est possible moyennant collage en suffisance dans la rainure/languette. Cette pose n'est pas adaptée pour salle de bain ni chauffage au sol.

² La pose sur sol chauffant doit être collée. Une pose flottante crée une couche d'air isolante qui diminue légèrement la performance du chauffage par le sol.



GARANTIE : jusqu'à 30 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

