

STYLE CLASSIC / Horizontal Massif [Caramel]

Nos parquets de la gamme « Horizontal » sont fabriqués à partir de lames de bambous assemblées horizontalement, lui donnant un aspect naturel et zen. Les lames sont finies en usine avec un vernis UV d'aspect mat. La plupart sont utilisables en pièce d'eau ainsi que pour le chauffage par le sol. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une **garantie jusqu'à 30 ans** à condition que la pose soit faite, en respectant les normes en vigueur du pays (ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien).

Pose collée	
OUI	
Pose flottante	
OUI	
Pose sol chauffant*	
OUI	
Pose SdB*	
OUI	



DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA STRUCTURE DU PRODUIT

Finition: Vernis
Dimensions: 15 x 130 x 1020mm
Couche d'usure: +/- 5mm
Sous-couche: Non
Structure: 3 plis en bambou
Chanfrein: GO2
Emboîtement: Rainure / Languette
Contenance boîte: 2,12m² / 22kg

DONNÉES TECHNIQUES

Dureté Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
Coefficient de contraction: 0,14% par % de variation d'humidité
Taux d'humidité: 10% à 20° et 65% d'humidité relative
 8% à 20°C et 50% d'humidité relative
Densité: ± 740 kg/m³
Norme incendie: CFL-S1*
Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2) E1
Taux de PCP: en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/1)
VOC Free: en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/2)
Conductivité thermique: λ=±0,24W/mK

STOCKAGE, IMPÉRATIFS DE POSE ET ENTRETIEN (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées à plat à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de teinte, de tonalité, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. Tout parquet posé sera considéré comme accepté.
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +/- 1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles (voir notre site ootouch.be)

* La pose sur sol chauffant doit être collée. Une pose flottante crée une couche d'air isolante qui diminue légèrement la performance du chauffage par le sol.
 La pose en salle de bain doit être collée (sauf pour la gamme Ecotouch). L'étanchéité des pourtours devra être très soignée.
 En cas de pose flottante, les rainures - languettes devront être encollées, et pose d'un pare-vapeur.



GARANTIE : jusqu'à 30 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.be

