

Scheda tecnica

Le terrazze ootouch composito iDeckKing® sono composte da 60 % di segatura, 30 % di polietilene ad alta densità riciclato (HDPE) e ± 10 % di additivi (agenti anti-UV, antiossidanti, leganti e indurente, stabilizzante, colorante). I componenti sono miscelati ad alta pressione, dando doghe molto dense, imputrescibili e durevoli. La qualità dei nostri prodotti ci permette di offrire una garanzia fino a 10 anni a condizione che la posa sia eseguita secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle regole del paese, utilizzando i nostri accessori (clip, correnti...), nonché seguendo le nostre raccomandazioni di pulizia e manutenzione.




Old Brown



Light Grey



Sand



Corrente in alluminio A e B

Corrente in alluminio A e B

Réf. : IDCL140203 / IDCF140203

Dimensioni: 20x60x2030 mm — 448 pezzi per pallet

Profili di finitura — Old Brown (réf. DPRFINOB), Light Grey / Sand (réf. DPRFINLG)

Dimensioni: 20x53/47x2200 mm — 300 pezzi per pallet

Riferimento	Colore	Dimensioni (mm)	Facce	Posa	Contenuto pallet
D20CIOB137	Old Brown	20x137x2200	1 aspetto legno anticato	Clic	144 doghe / 43,4 m ²
D20CILG137	Light Grey	20x137x2200	1 aspetto legno	Clic	144 doghe / 43,4 m ²
D20CISA137	Sand	20x137x2200	1 liscia	Clic	144 doghe / 43,4 m ²

Stoccaggio, installazione e manutenzione

(secondo norma DTU 51.4 o norma locale)

- Le doghe devono essere stoccate orizzontalmente.
- Una sottostruttura (piedini, correnti...) correttamente dimensionata sarà installata secondo le norme in vigore.
- Una ventilazione naturale della struttura deve essere prevista (>1 % della superficie).
- Essendo il componente principale naturale, sono possibili lievi variazioni di tonalità tra i lotti. Mescolate bene le doghe prima della posa.
- Le nostre doghe, correnti e accessori (piedini, clip) sono garantiti. Non garantiamo l'uso di altri accessori né di altri materiali di fissaggio (correnti, listelli...).
- L'uso dei correnti iDeckKing in alluminio è indispensabile.
- La manutenzione si effettua almeno 1 volta l'anno.
- Le istruzioni di posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web — Posa e manutenzione: www.ootouch.be/fr/conseils

Caratteristiche tecniche

- Durezza Brinell: ± 52 N/mm² lato scanalato $\pm 86,7$ N/mm² lato liscio (TFI 42135-04)
- Densità: ± 1340 kg/m³
- Tasso di umidità: 2,6 % (28g immersione a 20 °C)
- Norma incendio: DFL-S1 EN13893 - TFI 421335-05 - EN13501-1:2010
- Resistenza termica: Infiammabilità, norme ISO11925-2:2010
- Resistenza alla flessione statica: 23,4 N/mm²
- Stabilità dimensionale: larghezza max 0,3 % · lunghezza max 0,2 % · spessore max 2 % (28g immersione a 20 °C)
- Resistenza allo scivolamento: classe DS. Coefficiente di attrito μ : 0,31 in lunghezza e 0,40 in larghezza (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Garanzia: 10 anni a condizioni (vedi il nostro sito web)

