REF: F12BCCH142 / F12BOCH142
F12BCG142 / F12BCCA142
F12BCC142 / F12BOC142

BambooTouch® by ootouch

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD®/ **Massif** [4 coloris]

Nuestros suelos de la gama Intemporel Bamwood® están fabricados con laminillas de bambú ensambladas a muy alta presión, lo que les confiere un aspecto noble y elegante. Las lamas se acaban en fábrica, bien con un barniz UV de aspecto mate, bien con un aceite Woca® igualmente mate. Además de ser bello, el Intemporel Bamwood® es excepcionalmente duro y resistente (desgaste, punzonado...). Existen varios tipos de instalación para todos los usos. La mayoría pueden utilizarse en zonas húmedas y con suelo radiante. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 30 años, siempre que la instalación se realice respetando las normas vigentes del país (y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento).

Encolado	SÍ
Flotante	SÍ
Suelo radiante	SÍ
Baño*	SÍ


CHAMPAGNE


GOLD


CAMEL


CARAMEL


Camel

DATOS GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Acabado: Barnizado o aceitado
Dimensiones: 12 x 142 x 1850mm
Capa de uso: +/- 4mm
Subcapa: No
Estructura: Macizo
Bisel: GO2
Ensamble*: Ranura / Lengüeta
Contenido caja: 2,1m² / 25,5 kg


DATOS TÉCNICOS

Dureza Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Coeficiente de contracción: 0,14% por % de variación de humedad
Tasa de humedad: 0% a 20°C y 65% de humedad relativa
8% a 20°C y 50% de humedad relativa
Densidad: ± 1.050 kg/m³
Clasificación al fuego: CFL-S1 o BFL-S1 si encolado
Emisiones de formaldehído: E0, <0,008mg/m²h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
Tasa de PCP: por debajo del límite de detección (CTIB 5229/2)
VOC Free: por debajo del límite de detección (EN15052 CTIB 5229/2)
Conductividad térmica: λ=±0,24W/mK

ALMACENAMIENTO, REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (norma DTU 51.2 o norma local y según el tipo de instalación)

- Las lamas deben almacenarse en plano a una temperatura de 15 a 25° y una humedad relativa del 45 al 65%.
- El parqué requiere aclimatación y se dejará 48 h en su embalaje en el lugar de instalación.
- El bambú es un producto natural. Las variaciones de tono, matiz, veta o brillo son normales. Mezcle bien las lamas de los diferentes paquetes antes de la instalación. Todo parqué instalado se considerará aceptado.
- La solera debe estar seca, limpia y regular. Cumpla las normas vigentes en cuanto a humedad, regularidad y carga admisible. La humedad residual no debe superar el 2,7%.
- Prevea un espacio de dilatación de +/- 1 cm alrededor de todo el suelo y los obstáculos.
- Prevea una junta de fraccionamiento cada 8 a 10 m.
- En los acabados aceitados pueden aparecer fisuras y fibras levantadas. Este fenómeno es natural y no da lugar a reclamación de garantía. Un lijado ligero seguido de aceitado lo atenuará.
- El aceite Blanchon® no es compatible con nuestros parqués aceitados.
- Las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento están disponibles (consulte nuestra web ootouch.be)

* La instalación sobre suelo radiante debe ser encolada. Una instalación flotante crea una capa de aire aislante que reduce ligeramente el rendimiento del suelo radiante.
La instalación en baño debe ser encolada (salvo la gama Ecootouch). La estanqueidad de los perímetros deberá cuidarse mucho.
En caso de instalación flotante, las ranuras y lengüetas deberán encolarse, e instalar una barrera de vapor.



GARANTÍA: hasta 30 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**