REF: F10BOCBR95

BambooTouch® by ootouch

INTEMPOREL BAMWOOD® STYLE / **Massief Visgraat** [Caramel]

Onze parketten uit het Intemporel BamWood® assortiment zijn vervaardigd uit bamboestrips die onder zeer hoge druk worden samengeperst, wat hen **een nobele en elegante** uitstraling geeft. De planken worden in de fabriek afgewerkt, hetzij met een matte UV-lak, hetzij met een matte Woca®-olie. Naast hun esthetische uitstraling is Intemporel BamWood® **uitzonderlijk hard en slijtvast** (slijtage, indrukking ...). De meeste zijn geschikt voor vochtige ruimtes en vloerverwarming. Dankzij de kwaliteit van onze producten bieden wij **tot 30 jaar garantie**, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt volgens de geldende normen van het land (en volgens onze onderhoudsaanbevelingen).

Verlijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Vloerverwarming*	Plaatsing badkamer*
JA	JA	JA	NEE



ALGEMENE GEGEVENS OVER DE PRODUCTSTRUCTUUR

Afwerking: Olie
Afmetingen: 10 x 95 x 855 mm
Toplaag: +/- 4 mm
Ondervloer: Nee
Structuur: Massief
Vellingkant: GO2
Verbinding: Groef / Tand
Inhoud doos: 1.95 m²/ 20 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Brinell-hardheid: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Krimpcoëfficiënt: 0,14% per % vochtigheidsverandering
Vochtgehalte: 10% bij 20° en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid
Dichtheid: ± 1 050 kg/m³
Brandnorm: CFL-S1of BFL-S1 mits verlijmde plaatsing
Formaldehyde-emissie: E0, <0.008mg/m²h (EN717-2 CTIB DE670X417 en EN16000-9)
PCP-gehalte: onder detectielimiet (CTIB 5229/2)
VOC Free: onder detectielimiet (EN15052 - CTIB 5229/2)
Warmtegeleiding: λ=±0,24W/mK

OPSLAG, PLAATSINGSVOORWAARDEN EN ONDERHOUD (DTU 51.2 OF LOKALE NORM OF LOCALE NORM EN VOLGENS TYPE PLAATSING)

- Les lames doivent être stockées à plat à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- De planken moeten vlak opgeslagen worden bij een temperatuur van 15 tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%.
- Het parket moet acclimatiseren en 48 uur in de verpakking blijven op de plaats van installatie.
- Bamboe is een natuurproduct. Variaties in kleur, tint, nerf of glans zijn normaal.
- Meng de planken uit verschillende pakken goed vóór plaatsing. Een geplaatst parket is een aanvaard parket.
- De chape moet droog, proper en egaal zijn. Volg de geldende normen met betrekking tot vochtgehalte, vlakheid en toegestane belasting. •
- Het restvocht mag niet hoger zijn dan 2,7%.
- Voorzie een uitzettingsvoeg van +/- 1 cm rondom de vloer en obstakels.
- De plaatsingstips, onderhouds- en reinigingsvoorschriften zijn beschikbaar op ootouch.eu

* Bij vloerverwarming moet verlijmd geplaatst worden. Een zwevende plaatsing vormt een isolerende luchtlaag die het rendement van de vloerverwarming lichtjes kan beïnvloeden.
In de badkamer moet verlijmd geplaatst worden. (uitgezonderd EcooTouch collectie). De afdichting van de randen moet zeer zorgvuldig uitgevoerd worden.
Bij een zwevende plaatsing moet de groef- en tandverbinding verlijmd worden en moet een dampscherm geplaatst worden.

GARANTIE: tot 30 jaar onder voorwaarden – Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**