

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD® / Massif Bâton Rompu [Caramel]

Nos parquets de la gamme **Intemporel Bamwood®** sont fabriqués à partir de lamelles de bambous assemblées sous très haute pression, lui donnant un aspect **noble et élégant**. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca® d'aspect mat également. Au-delà d'être beau, l'Intemporel Bamwood® est **exceptionnellement dur et résistant** (usure, poinçonnement...). La plupart sont utilisables en pièce d'eau ainsi que pour le chauffage par le sol. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une **garantie jusqu'à 30 ans** à condition que la pose soit faite en respectant les normes en vigueur du pays (ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien).

Pose collée	
OUI	
Pose flottante	
NON	
Pose sol chauffant*	
OUI	
Pose SdB*	
OUI	



DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA STRUCTURE DU PRODUIT

Finition: Huilé
Dimensions: 10 x 95 x 855mm
Couche d'usure: +/- 4mm
Sous-couche: Non
Structure: Massif
Chanfrein: GO2
Emboîtement*: Rainure / Languette
Contenance boîte: 1,95m² / 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Dureté Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Coefficient de contraction: 0,14% par % de variation d'humidité
Taux d'humidité: 10% à 20°C et 65% d'humidité relative
 8% à 20°C et 50% d'humidité relative
Densité: ± 1.050 kg/m³
Norme incendie: CFL-S1 ou BFL-S1 si pose collée
Emissions formaldéhydes: E0, <0,008mg/m³h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
Taux de PCP: sous la limite de détection (CTIB 5229/2)
VOC Free: sous la limite de détection (EN15052 CTIB 5229/2)
Conductivité thermique: λ=±0,24W/mK

STOCKAGE, IMPÉRATIFS DE POSE ET ENTRETIEN (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées à plat à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de teinte, de tanalité, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +/- 1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Des gerces et relevés de fibres sont possibles sur les finitions huilées. Ce phénomène est naturel et ne donne pas lieu à un appel à la garantie. Un égrenage ou léger ponçage puis huilage les atténuera.
- L'huile Blanchon® n'est pas compatible avec nos parquets huilés.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles (voir notre site ootouch.be)

* La pose sur sol chauffant doit être collée. Une pose flottante crée une couche d'air isolante qui diminue légèrement la performance du chauffage par le sol. La pose en salle de bain doit être collé (sauf pour la gamme Ecootouch). L'étanchéité des pourtours devra être très soignée. En cas de pose flottante, les rainures - languettes devront être encollées, et pose d'un pare-vapeur.



GARANTIE : jusqu'à 30 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

