

Instructions importantes : • Lisez attentivement les instructions du fabricant • Traiter le bambou uniquement par temps sec, température minimum de 13 °C • Éviter le soleil direct et/ou les températures élevées (maximum 25 °C) • Fréquence d'entretien : 1 à 2 fois par an ou selon nécessité en fonction de la météo / exposition.

A. Nettoyage

Produits : WOCA Exterior Wood Cleaner (réf. : ET992P)

Brosse à poils durs (réf. : ES-W599601)

Consommation : 10 à 50 m²/litre selon le degré de salissure.

- Mélangez le Nettoyant Extérieur avec de l'eau à raison d'un ratio 1:2 à 1:10 selon la saleté.
- Arrosez la terrasse afin que celle-ci soit bien mouillée.
- Appliquez le nettoyant en une couche uniforme avec la brosse terrasse WOCA ou autre brosse à récurer à poil dur.
- Laissez le nettoyant agir pendant cinq minutes.
- Frottez la surface dans le sens des fibres avec la brosse jusqu'à ce que la surface soit propre.
- Répétez si nécessaire.
- Rincez la surface avec beaucoup d'eau claire et laissez sécher pendant au moins 24 heures.



B. Huilage

Produits : WOCA Exterior Wood Oil (teinte : Teck, Noyer ou Naturel)

Applicateur d'huile WOCA (réf. : ES880151)

Consommation : 10 à 15 m²/litre

- Bien mélanger l'huile avant l'application.
- Assurez-vous qu'il ne pleuve pas dans les 24h après l'application.
- Appliquez une mince couche d'huile avec le WOCA Applicateur ou pinceau dans le sens des fibres.
- En état liquide, l'huile a une teinte crème. Après quelques minutes, votre terrasse aura l'air huilée. Si le bambou n'a pas l'air saturé, répétez le traitement.
- Dans les 5 minutes après l'application, enlever le surplus d'huile avec un chiffon en coton (pas de microfibre).
- Pour le Ceylon nous conseillons Woca Exterior Oil Teck (réf. : ET90-T-2), pour l'Espresso, Woca Exterior Oil Noyer (réf. : ET90-WN-2). Woca Exterior Oil Natural a une moindre protection contre les UV et ne restaure pas la couleur initiale.
- L'Huile aura complètement séché après 24 à 48 heures, en fonction de la météo.
- Ne pas exposer la terrasse à l'eau pendant le temps de séchage.

