


## Ficha técnica

Las terrazas ootouch composite iDeckKing® se componen de un 60 % de serrín, un 30 % de polietileno de alta densidad reciclado (PEAD) y un ± 10 % de aditivos (agentes anti-UV, antioxidantes, ligantes y endurecedor, estabilizante, colorante). Los componentes se mezclan a alta presión, dando laminas muy densas, imputrescibles y duraderas. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 10 años a condición de que la colocación se realice según nuestras instrucciones, respetando las normas del país, utilizando nuestros accesorios (clips, rastreles...), así como siguiendo nuestras recomendaciones de limpieza y mantenimiento.



Old Brown



Light Grey



Sand



Rastrel de aluminio A y B

### Rastrel de aluminio A y B

Réf. : IDCL140203 / IDCF140203

Dimensiones: 20x60x2030 mm — 448 piezas por palet

**Perfiles de acabado** — Old Brown (réf. DPRFINOB), Light Grey / Sand (réf. DPRFINLG)

Dimensiones: 20x53/47x2200 mm — 300 piezas por palet

| Referencia | Color      | Dimensiones (mm) | Caras                       | Colocación | Contenido palet                   |
|------------|------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| D20CIOB137 | Old Brown  | 20x137x2200      | 1 aspecto madera envejecida | Clic       | 144 laminas / 43,4 m <sup>2</sup> |
| D20CILG137 | Light Grey | 20x137x2200      | 1 aspecto madera            | Clic       | 144 laminas / 43,4 m <sup>2</sup> |
| D20CISA137 | Sand       | 20x137x2200      | 1 lisa                      | Clic       | 144 laminas / 43,4 m <sup>2</sup> |

### Almacenamiento, instalación y mantenimiento

(según norma DTU 51.4 o norma local)

- Las laminas deben almacenarse horizontalmente.
- Se instalará una subestructura (plots, rastreles...) correctamente dimensionada según las normas en vigor.
- Debe preverse una ventilación natural de la estructura (>1 % de la superficie).
- Al ser natural el componente principal, son posibles ligeras variaciones de tono entre los lotes. Mezcle bien las laminas antes de la colocación.
- Nuestras laminas, rastreles y accesorios (plots, clips) están garantizados. No garantizamos el uso de otros accesorios ni de otros materiales de fijación (rastreles, listones...).
- El uso de los rastreles iDeckKing de aluminio es indispensable.
- El mantenimiento se realizará como mínimo 1 vez al año.
- Las instrucciones de colocación y mantenimiento están disponibles en nuestro sitio web — Colocación y mantenimiento: [www.ootouch.be/fr/conseils](http://www.ootouch.be/fr/conseils)

### Características técnicas

- Dureza Brinell: ±52 N/mm<sup>2</sup> lado ranurado ±86,7 N/mm<sup>2</sup> lado liso (TFI 42135-04)
- Densidad: ±1340 kg/m<sup>3</sup>
- Contenido de humedad: 2,6 % (28d inmersión a 20 °C)
- Norma de incendio: DFL-S1 EN13893 - TFI 421335-05 - EN13501-1:2010
- Resistencia térmica: Inflamabilidad, normas ISO11925-2:2010
- Resistencia a la flexión estática: 23,4 N/mm<sup>2</sup>
- Estabilidad dimensional: anchura máx 0,3 % · longitud máx 0,2 % · espesor máx 2 % (28d inmersión a 20 °C)
- Resistencia al deslizamiento: clase DS. Coeficiente de fricción  $\mu$ : 0,31 a lo largo y 0,40 a lo ancho (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Garantía: 10 años bajo condiciones (véase nuestro sitio web)

